



...das wirkt!



TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

CARAMBA rozsdagátló alapozó vörös-barna

Alkalmazási terület:

A CARAMBA nagy teljesítményű rozsdavédő alapozó vörös-barna egy speciális alapozó töltőanyag átfestéshez.

Leírás és tulajdonságok:

A CARAMBA rozsdagátló alapozó vörös-barna különösen jól átfesthető 1réteg vízzel hígítható fedőlakkal. A gyorsan száradó, sima folyású alapozó jó tapadása és korróziógátló tulajdonságai támogatják a jó fedőréteg szintjét. A csiszolási és feltöltési területek peremzónái jól szigeteltek. A CARAMBA rozsdagátló alapozó vörös-barna PU tömítőanyagokon és azok alatt használható. Az MS polimer tömítőanyagok esetében a kompatibilitást az alkalmazás előtt minden esetben ellenőrizni kell!

Alkalmazás:

Készítse elő a felületet:

Gyári alapozók, régi bevonatok és poliészter aljzatok esetében a kikeményedett, nem málló és nem termoplasztikus aljzatot le kell csiszolni, majd meg kell tisztítani.

Alumínium és horganyzott acéllemez esetén az aljzatot meg kell tisztítani, finomra kell csiszolni, majd végül meg kell tisztítani és meg kell szárítani.

Az acéllemez felületének száraznak, tisztának, rozsdától, zsírtól és oldószerektől mentesnek kell lennie. Tisztítsa meg, zsírtalanítsa és csiszolja le a csupasz fémlamezt.

Festési folyamat:

Miután a keverőgolyók hallhatóan megálltak, legalább 2 percig rázza a flakont. 15-20 cm távolságból körkörösén vagy több keresztrétegben, közbenső párologtatással fújja fel, és hagyja megszáradni. Kb. 30µm-es száraz filmvastagság ajánlott.

A felhordás után permetezze a flakont fejjel lefelé.

A CARAMBA nagy teljesítményű rozsdavédő alapozó vörösbarna színű alapozót általában közbenső csiszolás nélkül lehet újrafesteni. A porzárványok 30 perc elteltével P600 nedves csiszolópapírral enyhén átciszsolhatók. A CARAMBA nagy teljesítményű rozsdavédő alapozó vörösbarna színű a felhordás után legfeljebb 30 perccel lemosható lakkbenzinnel.

Az optimális alkalmazási hőmérséklet +20°C. A CARAMBA nagy teljesítményű rozsdavédő alapozó vörös-barna nem érzékeny a fagyra.

Műszaki adatok:

Szín:	RAL 8012 vörös-barna
Száradási idő:	porszáraz: 10-15 perc érintés száraz: 15-20 percig szárítjuk Kb. 1,5 óra elteltével száraz a szállításhoz.
Felülhordható:	10-15 perc után 1K és 2K fedőlakkokkal (alkidgyanta, akrilgyanta és cellulózlakkok).
Töltőképesség:	10 perc légszárítás és 10 perc kemencében 60°C-on történő szárítás után. 60 perc légszárítás után poliészter finom gitt és PE üvegszálás gitt felhasználásával
Műgyanta töltőanyagot csak kompatibilitási vizsgálat után alkalmazzon, mivel feloldódás lehetséges!	
Keresztmetszet DIN 53151:	Gt 1
DIN 53167 sópermetezési teszt:	> 400 óra
Hőállóság:	rövid távon +140°C-ig, hosszú távon +80°C-ig
Kötőanyagbázis:	polivinil-butirál (PVB)
VOC termék kategória	(2004/42/EK): Speciális lakkok
VOC-tartalom (2004/42/EK):	680 g/l (határérték: 840 g/l)

Megjegyzés:

Kérjük, tartsa be a tartályon és az aktuális biztonsági adatlapon található utasításokat!

Az ebben a dokumentumban szereplő információk a mi ismereteink és elvárásaink eredményei. Ezek a legjobb tudásunknak megfelelnek, és ügyfeleink tanácsadására szolgálnak. Harmadik felek tulajdonjogát be kell tartani. Az információ nem helyettesíti az egyedi esetekben végzett előzetes vizsgálatokat.