



...das wirkt!

MŰSZAKI INFORMÁCIÓS ADATLAP

CARAMBA Kupfer-Paste

RÉZPASZTA

Alkalmazási terület:

Caramba rézpaszta egy univerzális beégés elleni- és szerelési paszta statikusan és termikusan nagy terhelésnek kitett fém alkatrészek, mint a szerelvények, csavarok, karima, csúszó felületek, csapok, turbinák, fogaskerekek, szelepek, hengerfejek, kipufogó rendszer, tárcsafékek és lassan forgó alkatrészekhez.

Leírás és tulajdonságok:

- ásványi olaj / polimer keveréken alapuló szilárd réz pigmentek tartalmazó kenőanyag.
- hatékonyan elkerülhető az alkatrészek beégése, berágódása, kopás és illesztési korrózió a fém alkatrészeket.
- egy hatékony, hő és nedveség hatásának ellenálló védő- és csúszóréteget alkot, mely megfelel a legszigorúbb követelményeknek hosszabb időn át ellenáll hő- és légköri hatásoknak.
- kenési képességeit -30 °C és 1100 °C között megőrzi
- nagy nyomás alatt is kiváló szétválasztási és védő tulajdonságokkal bír.
- ellenáll a hideg és meleg víznek a legtöbb savnak és lúgnak kiváló tapadásának köszönhetően.
- fémtartalmának köszönhetően ideális, mint hővezető paszta.
- Ideális tömítő paszta forró tömítőfelületeknél pl kemencéknél mint elektromos kontakt paszta.
- rugalmas és könnyen feldolgozható.

Alkalmazás:

A kezelendő felületet – celszerűen drotkefevel és oldoszeres tisztítószerrel – meg kell tisztítani a szennyező maradékoktól (oxid-, festek- és revés retegek, régi kenőanyag maradványok). Hordjuk fel a réz-pasztát vastagon ecsettel. Kendővel vagy kefével oszlassuk szét a felületen. Ne keverjük más termékekkel!

Figyelem!: ABS és ESP rendszerrel felszerelt fékekhez a CARAMBA Nagyteljesítményű réz-sprayt nem szabad használni! Ez a fékrendszer meghibásodáshoz vezethet! Kerjük, olvassa el a csomagolóanyagon, valamint az aktuális biztonsági adatlapon található figyelmeztetéseket is.

Műszaki adatok:

Megjelenési forma:	rézszínű paszta
Szag:	semleges
Sűrűség 20 °C -on:	$1,19\text{ g/cm}^3$
Hőmérsékleti tartomány:	-30 °C és $+1100\text{ °C}$ között

Figyelem:

Kérjük, figyelmesen olvassa el az aeroszolos flakonon olvasható biztonsági szöveget, valamint az aktuális biztonsági adatlap figyelmeztetéseit.

Az itt leírt adatok ismereteinken és elvárásainkon alapulnak. Ezeket legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, melyek vevőink felvilágosítására szolgálnak. Harmadik fél mintaoltalmi jogait mindenkor tiszteletben kell tartani. Az itt megadott információk konkrét esetben nem helyettesíthetik az esetleges előkísérletek elvégzését.

