

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

CARAMBA motortömítő paszta (piros színű)

Alkalmazási terület:

A CARAMBA nagy teljesítményű motortömítő paszta egykomponensű, hőálló, polisziloxán alapú szilikon tömítőanyag, acetátos térhálósító formulával, amely különösen alkalmas a magas hőmérsékletnek kitett területeken.

Leírás és tulajdonságok:

A CARAMBA nagyteljesítményű motortömítő paszta alkalmas bármilyen tömítésre a magas hőmérsékletnek kitett területeken. Ezek közé tartoznak például a robbanómotorok, sebességváltók, olajteknők, szelepfedelekek, vízpumpák, fogaskerékfedelekek, differenciálmű-tömítések, akkumulátorok, fényszórók, hátsó és féklámpák, védőburkolatok. Univerzális alkalmazás a fűtésépítésben (fűtőelemek, kályhák, kandallók) és a klímatechnikában is. A CARAMBA nagy teljesítményű motortömítő paszta tartósan rugalmas és számos felületen, például fém alkatrészeken, üveg, mázas felületek, zománc, kerámia, eloxált alumínium, lakkozott fa stb. jól tapad.

A CARAMBA nagy teljesítményű motortömítő paszta rendkívül hőálló, és a kikeményedés után 260°C-ig (rövid távon 300°C-ig) hőálló. Ideális alacsony hőmérséklet-tartományban történő alkalmazásokhoz, akár -60°C-ig. A CARAMBA motortömítő paszta kiváló vegyi ellenállás jellemzi.

Figyelem!

A CARAMBA nagy teljesítményű motortömítő nem alkalmas betonon, természetes kőn és korrózióveszélyes anyagokon, mint például ólom, réz, horganyzott acél stb., valamint PP, PE, teflon és bitumen aljzaton történő alkalmazásra. Nem alkalmas szigetelőüveghez!

Alkalmazás:

A felületeknek teherbírónak, tisztának, por-, olaj- és zsírmentesnek kell lenniük. Az anyag és a hordozó optimális hőmérséklete +5°C és +25°C között van. Ajánlatos az adott aljzaton tapadási és kompatibilitási vizsgálatot végezni. Viseljen védőszemüveget és kesztyűt.

Hulladékkezelési utasítások:

Kérjük, csak teljesen üres patronokat adjon újrahasznosításra! A félig kiürült patronokat a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Műszaki adatok:

Alap:	acetátkeményedő polisziloxán
Megjelenés:	vörös, viszkózus folyadék
Sűrűség 20 °C-on :	1,08 g/cm ³
Üzemi hőmérséklet:	+5°C és +35°C között
Hőmérsékletállóság:	-60°C és +260°C között
Stabilitás (ISO 7390):	< 2
Bőrképződés (23°C / 55% RLF):	kb. 5 perc *
Átkeményedés (23°C / 55% RLF):	kb. 1,5 mm/ 24 óra *
Shore A keménység (DIN 53505):	kb. 30
E-modulus 100% (DIN 53504):	0,5 MPa
Szakadási nyúlás (DIN 53504):	> 300 %.
Tárolhatóság:	12 hónapig +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, zárt eredeti tartályban.

RLF - Relatív páratartalom

* a rétegvastagságtól és az aljzattól függően

Megjegyzés:

Kérjük, tartsa be a tartályon és az aktuális biztonsági adatlapon található utasításokat!

Az ebben a dokumentumban szereplő információk a mi ismereteink és elvárásaink eredményei. Ezek a legjobb tudásunknak megfelelnek, és ügyfeleink tanácsadására szolgálnak. Harmadik felek tulajdonjogát be kell tartani. Az információ nem helyettesíti az egyedi esetekben végzett előzetes vizsgálatokat.