

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

CARAMBA motortömítő paszta fekete

Alkalmazási terület:

A CARAMBA nagy teljesítményű motortömítő egykomponensű, hőálló, polisziloxán alapú szilikon tömítőanyag, amely különösen alkalmas a magas hőmérsékletnek kitett területeken.

Leírás és tulajdonságok:

- CARAMBA nagy teljesítményű motortömítő anyag
- alkalmas bármilyen típusú tömítésre a magas hőmérsékletnek kitett területeken. Ezek közé tartoznak a motorházak, sebességváltók, olajteknő, szeleptalpak, vízpumpák, fogaskerékfedelek, differenciálmű-tömítések, akkumulátorok, fényszórók, hátsó és féklámpák, védőburkolatok.
- számos felületen tapad, mint például fém alkatrészek, üveg, mázas felületek, zománc, kerámia, eloxált alumínium, festett fa stb.
- rendkívül hő- és hőálló, és a kikeményedés után 180°C-ig ellenáll a hőmérsékletnek. Ideális alkalmazásokhoz alacsony hőmérséklet-tartományban is, akár -50°C-ig.
- nagy viszkozitású
- gyorsan szárad és könnyen kezelhető.

Figyelem!

A CARAMBA nagy teljesítményű motortömítő nem alkalmas betonon, természetes kőn és korrózióveszélyes anyagokon, mint például ólom, réz, horganyzott acél stb., valamint PP, PE, teflon és bitumen aljzaton történő alkalmazásra. Nem alkalmas szigetelőüveghez! Festékkel nem kompatibilis!

Alkalmazás:

A felületeknek teherbírónak, tisztának, por-, olaj- és zsírmentesnek kell lenniük. Az anyag és a hordozó optimális hőmérséklete +5°C és +25°C között van. Ajánlatos az adott aljzaton tapadási és kompatibilitási vizsgálatot végezni. Viseljen védőszemüveget és kesztyűt. Távolítsa el a menetes kupakot, vágja le a fúvókát a kívánt szélességre. Lazítsa meg a biztonsági reteszt (a fúvóka alsó részén), és fordítsa el a fúvókát 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba. Karmomással vigye fel a szilikont. A kikeményedett szilikon mechanikusan eltávolítható.

Hulladékkezelési utasítások:

Kérjük, csak teljesen üres patronokat adjon újrahasznosításra! A félig kiürült patronokat a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Műszaki adatok:

Alap:	acetátkeményedő polisziloxán
Megjelenés:	fekete, viszkózus folyadék
Sűrűség 20 °C-on :	1,03 g/ml
Üzemi hőmérséklet:	+5 °C és +35 °C között
Hőmérsékletállóság:	-50 °C és +180 °C között
Bőrképződés (23 °C / 55 % RLF):	kb. 6 perc*.
Átkeményedés (23 °C / 55% RLF):	kb. 1,5 mm/ 24 óra *
Shore A keménység (DIN 53505):	kb. 20
E-modulus 100% (DIN 53504):	0,3 MPa
Szakadási nyúlás (DIN 53504):	> 400 %.

Tárolhatóság: 12 hónapig +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, zárt eredeti tartályban.

RLF - Relatív páratartalom

* a rétegvastagságtól és a hordozótól függően.

Megjegyzés:

Kérjük, tartsa be a tartályon és az aktuális biztonsági adatlapon található utasításokat!

Az ebben a dokumentumban szereplő információk a mi ismereteink és elvárásaink eredményei. Ezek a legjobb tudásunknak megfelelnek, és ügyfeleink tanácsadására szolgálnak. Harmadik felek tulajdonjogát be kell tartani. Az információ nem helyettesíti az egyedi esetekben végzett előzetes vizsgálatokat.