



...das wirkt!



## TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

### CARAMBA Hochleistungs Zink-Spray Alu-hell - cink spray világos

#### Alkalmazási terület:

A CARAMBA Zinc Spray Alu-hell megbízható korrózióvédelemet nyújt minden fém számára (pl. tűzihorganyzott felületek fúrással, kovácsolással vagy hegesztési munkával történő feldolgozása után).

#### Leírás és tulajdonságok:

A CARAMBA Zinc Spray Alu-hell gyorsan száradó, kopás- és karcálló korrózióvédelem, amely közvetlenül átfesthető és áthegeasztható.

Kopás- és időjárásállósága hosszú távon védi még az erősen igénybevett felületeket is. A CARAMBA Zinc Spray Alu-hell színtónusa a tűzihorganyzáshoz hasonló.

Nagyon alkalmas acél, öntöttvas, cink, kovácsolt alkatrészek, kerítések, védőkorlátok, fűtési és szellőzőaknak, valamint darabos horganyzott acélok esetében.

Hőálló 200 °C-ig. Jó korrózióvédelmi hatás a DIN EN ISO 9227 szabvány szerinti sós permetezési tesztben.

#### Használati utasítás:

Az aeroszolos dobozt intenzíven rázza fel, amíg a keverőgolyók hallhatóan megállnak (kb. 3 perc). A szakszerűen előkészített felületre 20-30 cm távolságból egyenletes mozdulatokkal (keresztirányban) permetezze. Használat után a szórófej eltömődésének elkerülése érdekében a fúvóka szelepét fejjel lefelé fújja ki.

A CARAMBA Zinc Spray Alu-hell gyorsan szárad, könnyen csiszolható és 24 óra elteltével átfesthető.

#### Műszaki adatok:

Megjelenés: világosszürke/ezüst

Szag: semleges

Porszárazság: kb. 8 perc után

Érintésszáraz: 20-25 perc után

Teljesen megszáradt: kb. 24 óra elteltével

Száraz filmvastagság: 18-24 µm

Keresztmetszési vizsgálat (DIN EN ISO 2409): 0

Terjedési sebesség (keresztirányú felhordás esetén): 1,5 - 2 m<sup>2</sup>

#### Utalás:

Kérjük, tartsa be a tartályon és az aktuális biztonsági adatlapon található utasításokat!

Az ebben a dokumentumban szereplő információk megállapításaink és tapasztalataink eredménye. Ezek megfelelnek a legjobb tudásunknak, és célja, hogy tanácsot adjon ügyfeleinknek. Harmadik felek tulajdonjogát tiszteletben kell tartani. Egyedi esetekben az információ nem helyettesíti az előzetes teszteket